


Zwischenraum-Isolatoren

Typ CO/P



Aus Polyglas-Polyestermasse, mit Glasfaser verstärkt, rot, selbstverlöschend.

Auf Anfrage können die Isolatoren vom Typ CO/P mit einem oder zwei Gewindebolzen bestückt geliefert werden. Zur Selbstsicherung sind diese mit Loctite befestigt.

Betriebstemperatur: $-40\text{ °C} < T < +130\text{ °C}$

Brandverhalten: UL94-V0

Typ	H [mm]	sw* [mm]	D1 [mm]	U _M [V]	M	A [mm]	VPE [Stk.]
CO/P 16	16	21	20	220	M4	4	200
CO/P 16	16	21	20	220	M5	4	200
CO/P 16	16	21	20	220	M6	4	100
CO/P 16	16	21	20	220	M8	4	150
CO/P 20	20	21	20	400	M5	5	200
CO/P 20	20	21	20	400	M6	5	100
CO/P 20	20	21	20	400	M8	5	200
CO/P 25	25	21	20	500	M5	6	150
CO/P 25	25	21	20	500	M6	6	150
CO/P 25	25	21	20	500	M8	6	150
CO/P 30	30	21	20	600	M5	7	140
CO/P 30	30	21	20	600	M6	7	140
CO/P 30	30	21	20	600	M8	7	140
CO/P 35	35	21	20	600	M6	7	120
CO/P 40	40	21	20	600	M6	9	110
CO/P 40	40	21	20	600	M8	10	110
CO/P 45	45	21	20	750	M6	9	100
CO/P 45	45	21	20	750	M8	10	100
CO/P 50	50	21	20	750	M6	10	80
CO/P 50	50	21	20	750	M8	10	80
CO/P 60	60	21	20	750	M6	9	70
CO/P 60	60	21	20	750	M8	9	70

* sw = Schlüsselweite

Typ	Kriechspannungs- festigkeit [kV]	Durchschlag- spannung [kV]	Max. Zug- belastbarkeit [kN]	Max. Biege- kraft [kN]	Max. Druck- belastbarkeit [kN]	Max. Anzugs- drehmoment [Nm]
CO/P 30	5	15	4	2	21	5,9 (M5) ... 21,5 (M8)
CO/P 40	8	20	4	1,5	21	8,9 (M6) ... 21,5 (M8)
CO/P 50	10	25	4	1	21	8,9 (M6) ... 21,5 (M8)
CO/P 60	10	30	4	1	21	8,9 (M6) ... 21,5 (M8)